




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت قالقاچی ارومیه

	وزن مخصوص	3 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰،۱۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۳،۱۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۸،۶ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۷،۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۶۳،۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	میکروگابرو با بافت میکروگرانولار
	نام کانیهای اصلی	پلاژیو کلاز - پیروکسن
	نام کانیهای فرعی	بیوتیت - کانیها کدر
	نام علمی سنگ	میکروگابرو
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	ارومیه
	نام معدن	سنگ گرانیت قالقاچی ارومیه
	نام بهره بردار	شرکت معدنی بریل

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه تا پالئوس
ذخیره قطعی معدن	24000
استخراج سالیانه	3000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش میزان استخراج وجود دارد.