





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت باغ سنگی

	وزن مخصوص	2.77 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۸ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۴،۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۹،۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۲۴،۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۸۹،۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرانودیوریت میلونیتی با بافت کاتاکلاستیک ، متوسط دانه ، دارای فولیاسیون ضعیف
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات - کوارتز
	نام کانیهای فرعی	اپیدوت - سرسیت - کلرایت
	نام علمی سنگ	گرانودیوریت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	خراسان
	شهرستان	بیرجند
	نام معدن	سنگ گرانیت باغ سنگی
	نام بهره بردار	شرکت معدنی مرجان بیرجند

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه فوقانی - نئوژن
ذخیره قطعی معدن	400000
استخراج سالیانه	6000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد