





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت حاج سیران

	وزن مخصوص	2.6 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۵۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۵۷.۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۵۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۶.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۵۲.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کوارتز مونوزونیت تمام بلورین درشت دانه اندازه ذرات ۵-۶ میلیمتر
	نام کانیهای اصلی	پلاژیوکلاز - فلدسپات پتاسیک
	نام کانیهای فرعی	آمفیبول - بیوتیت
	نام علمی سنگ	آمفیبول - بیوتیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	زنجان
	شهرستان	زنجان
	نام معدن	گرانیت حاج سیران
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی سیران گرانیت

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	پس از ازنوسن
ذخیره قطعی معدن	2654000
استخراج سالیانه	5000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد