





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت ده مرغ

 	وزن مخصوص	2.67 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۲ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۵.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۷۶.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرانیت تمام بلورین درشت بلور
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات - پلاژیوکلاز - کوارتز - بیوتیت
	نام کانیهای فرعی	سریسیت - کلریت - کائولینیت - کلیت
	نام علمی سنگ	گرانیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	خراسان
	شهرستان	نهبندان
	نام معدن	سنگ گرانیت ده مرغ
	نام بهره بردار	شرکت معادن قدس رضوی

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	1200000
استخراج سالیانه	5000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد