




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت سفال بند

	وزن مخصوص	2.72 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴.۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۶۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرانودیوریت میلونیتی با بافت کاتاکلاستیک ، متوسط دانه (اندازه دانه ها تا حدود ۳ میلی متر)
	نام کانیهای اصلی	کوارتز - فلدسپات
	نام کانیهای فرعی	سرسیت - اپیدوت - کلریت
	نام علمی سنگ	گرانودیوریت میلونیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	خراسان
	شهرستان	بیرجند
	نام معدن	گرانیت سفال بند
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی پارس گرانیت

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه فوقانی
ذخیره قطعی معدن	2300000
استخراج سالیانه	7000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.