




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت طامه

	وزن مخصوص	2.72 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۴ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۳.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴.۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۵ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۸.۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	میکرو دیوریت بابافت میکروگرانولار تمام بلورین ، متوسط دانه
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات (پلاژیوکلاز)
	نام کانیهای فرعی	پروکسن و آمفیبول
	نام علمی سنگ	میکرو دیوریت
نام تجاری سنگ در ایران		گرانیت
نام سنگ در سیستم ASTM		گرانیت

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ گرانیت طامه
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی سنگفرش ریجن

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	ترشیری
ذخیره قطعی معدن	400000
استخراج سالیانه	11000
ارزیابی ذخیره	در حد میزان قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است