




سنگ گرانیت اوره

	وزن مخصوص	2.72 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۴ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۳.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴.۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۵ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۸.۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	میکرودیوریت بابافت میکروگرانولار تمام بلورین ، متوسط دانه
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات (پلاژیوکلاز)
	نام کانیهای فرعی	پیروکسن و آمفیبول
	نام علمی سنگ	میکرو دیوریت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ گرانیت اوره
	نام بهره بردار	شرکت احرار سپاهان

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	ترشیری
ذخیره قطعی معدن	970000
استخراج سالیانه	5000
ارزیابی ذخیره	درحد ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن قابل افزایش است