






شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت تمام ده

	وزن مخصوص	3.24 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۹ درصد
	مقاومت فشاری	۲۰۲.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۳.۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۲۹.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۷۷.۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	آمفیبول شلیست متوسط دانه دارای فولیاسیون
	نام کانیهای اصلی	اپیدوت - کلریت - کوارتز
	نام کانیهای فرعی	آمفیبول - بیوتیت
	نام علمی سنگ	آمفیبول شلیست
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	خراسان
	شهرستان	نهبندان
	نام معدن	سنگ گرانیت تمام ده
	نام بهره بردار	خانم فاطمه یزدان مهر

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	نئوژن - ائوسن
ذخیره قطعی معدن	180000
استخراج سالانه	5000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد