





سنگ گرانیت خاگو

	وزن مخصوص	2.62 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۳۹ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۵.۷۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۰.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱- مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۴.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرانیت با بافت گرانولار تمام بلورین
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات، پلاژیوکلاز، کوارتز
	نام کانیهای فرعی	بیوتیت و کانیهای تیره
	نام علمی سنگ	گرانیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	همدان
	شهرستان	همدان
	نام معدن	سنگ گرانیت خاگو
	نام بهره بردار	آقای محمدرضا کریمی راد

N20°E	شیب
80°NW	امتداد



سن زمین شناسی	میوسن
ذخیره قطعی معدن	650000
استخراج سالیانه	4000
ارزیابی ذخیره	درحد ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	درصورت تجهیز معدن میزان استخراج افزایش خواهد یافت