




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت مروارید مشهد

 	وزن مخصوص	2.71 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۲ درصد
	مقاومت فشاری	۶۵.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۵.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	-----
	نام کانیهای اصلی	--
	نام کانیهای فرعی	--
	نام علمی سنگ	--
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمر
	نام سنگ در سیستم ASTM	--

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	مهاباد
	نام معدن	سنگ مرمر قره قشلاق
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی کانی رش

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	بعد از الیگومیوسن
ذخیره قطعی معدن	10000
استخراج سالانه	3000
ارزیابی ذخیره	در حال حاضر در حد ذخیره قطعی است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالانه است