




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت خضرا

	وزن مخصوص	3.19 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۴ درصد
	مقاومت فشاری	۲۱۸.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۱.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۵ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۴۷.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	آمفیبول شلیست متوسط دانه دارای فولیاسیون
	نام کانیهای اصلی	آمفیبول - کلریت - اپیدوت
	نام کانیهای فرعی	کانیهای کدر
	نام علمی سنگ	آمفیبول شلیست
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	خراسان
	شهرستان	بیرجند
	نام معدن	گرانیت خضرا
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی گرانیت بیرجند

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه فوقانی
ذخیره قطعی معدن	350000
استخراج سالیانه	7000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.