




سنگ گرانیت سبز قره داغ

	وزن مخصوص	2.74 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۳۲ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۸.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۵.۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۵.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۴۰.۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	منزودپوریت تمام بلورین درشت دانه (سایز ذرات تا ۷-۶ میلی متر)
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات پتاسیک - پلاژیوکلاز - کوارتز
	نام کانیهای فرعی	پیروکسن - کلریت
	نام علمی سنگ	منزودپوریت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	زنجان
	شهرستان	زنجان
	نام معدن	سنگ گرانیت سبز قره داغ
	نام بهره بردار	اعلی اکبر محمدی

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	میوسن
ذخیره قطعی معدن	2957500
استخراج سالیانه	1000
ارزیابی ذخیره	کمتر از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	استخراج تا حدود ۳۰۰۰ تن در سال قابل افزایش است