




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت تواندشت

 	وزن مخصوص	2.61 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۵۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۲.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۳.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۵۴.۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	مونزو سینو گرانیت تمام بلورین، درشت دانه
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات پتاسیک - پلاژیو کلاز
	نام کانیهای فرعی	کوارتز، بیوتیت
	نام علمی سنگ	مونزو سینو گرانیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	لرستان
	شهرستان	بروجرد
	نام معدن	سنگ گرانیت تواندشت
	نام بهره بردار	کاووس جوکار

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	70000
استخراج سالیانه	3500
ارزیابی ذخیره	خیلی بیشتر از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش استخراج وجود دارد