






شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت ده غیبی مشهد

	وزن مخصوص	2.82 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۵ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۲.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۰ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۹.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۷۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گابروسوسوریتی متوسط دانه با بافت گرانولار
	نام کانیهای اصلی	پلاژیوکلاز - پیروکسن
	نام کانیهای فرعی	کانی کدر - آپاتیت
	نام علمی سنگ	گابرو سوسوریتی
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	خراسان
	شهرستان	مشهد
	نام معدن	سنگ گرانیت ده غیبی مشهد
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی استقامت

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	پالئوژئیک
ذخیره قطعی معدن	1000000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.