






سنگ گرانیت بغم اردستان

	وزن مخصوص	2.86 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۴ درصد
	مقاومت فشاری	۲۰۷.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۳۱.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۳۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۹۹.۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گابرو تمام بلورین (اندازه بلورها در حد ۲ میلیمتر) با بافت میکروگرانولار
	نام کانیهای اصلی	پلاژیوکلاز
	نام کانیهای فرعی	پیروکسن و کانی های کدر
	نام علمی سنگ	گابرو
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ گرانیت بغم اردستان
	نام بهره بردار	شرکت احرار سپاهان

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	اثوسن تا اثوسن بالایی
ذخیره قطعی معدن	365136
استخراج سالیانه	6000
ارزیابی ذخیره	در حد میزان قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد