






سنگ گرانیت زهک نهندان

 	وزن مخصوص	2.67 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۲ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۵.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۷۶.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	آمفیبول شیبست تمام بلورین، درشت بلور (اندازه بلور در حد سانتی متر)
	نام کانیهای اصلی	- اپیدوت - کلریت - کوارتز
	نام کانیهای فرعی	آمفیبول - بیوتیت -
	نام علمی سنگ	گرانیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	خراسان
	شهرستان	نهندان
	نام معدن	گرانیت زهک نهندان
	نام بهره بردار	شرکت صبح احرار

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	330000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد