




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت سیانکوه

	وزن مخصوص	2.57 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۹ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۳۲.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۷۷.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرانیت میلونیتی با بافت کاتاکلاستیک، متوسط دانه، دارای فولیاسیون.
	نام کانیهای اصلی	- کوارتز - فلدسپات
	نام کانیهای فرعی	اپیدوت - کلریت - سرسیت
	نام علمی سنگ	گرانیت میلونیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	خراسان
	شهرستان	بیرجند
	نام معدن	گرانیت سیانکوه
	نام بهره بردار	خانم فاطمه بنازاده

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه فوقانی
ذخیره قطعی معدن	984000
استخراج سالیانه	7000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.