




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت کلاردشت

 	وزن مخصوص	2.62 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۳۴ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۲.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۶ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۳.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۶۵.۶ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرانیت تمام بلوری دانه درشت (اندازه بلورها ۲ میلی متر)
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات پتاسیک ، کوارتز ، پلاژیوکلز
	نام کانیهای فرعی	آمفیبول ، بیوتیت
	نام علمی سنگ	گرانیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیتی

	استان	مازندران
	شهرستان	چالوس
	نام معدن	گرانیت کلاردشت
	نام بهره بردار	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

شیب	35 ° SW
امتداد	N75° W



سن زمین شناسی	ترشیری
ذخیره قطعی معدن	9400000
استخراج سالیانه	35000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی می باشد
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است