





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت تالاران

 	وزن مخصوص	2.67 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۲ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۵.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۷۶.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرانیت تمام بلورین درشت بلور
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات - پلاژیوکلاز - کوارتز
	نام کانیهای فرعی	امسکویت - بیوتیت
	نام علمی سنگ	گرانیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	خراسان
	شهرستان	نهبندان
	نام معدن	گرانیت تالاران
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی تولیدی معدنی خارا سنگ

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه فوقانی
ذخیره قطعی معدن	76000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد