




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت لقان هوراند

	وزن مخصوص	2.84 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۳ درصد
	مقاومت فشاری	۲۴۰ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۲۷.۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۷۱.۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	آندزیت میکروپورفیری تمام بلورین
	نام کانیهای اصلی	پلاژیو کلاوز- پیروکسن فلدسپات
	نام کانیهای فرعی	یوتیت و کانیهای کدر
	نام علمی سنگ	آندزیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	آذربایجان شرقی
	شهرستان	اهر
	نام معدن	سنگ گرانیت لقان هوراند
	نام بهره بردار	مهدی رسولی

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	الیگوسن
ذخیره قطعی معدن	2000000
استخراج سالیانه	5000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد