




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

مرمریت دولومیتی سه راه ملاوی

	وزن مخصوص	67.2 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۸ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۴.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۰.۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۳.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	پکستون ریز بلور (اندازه بلور تا ۱۰۰ میکرون) دارای آلومک تا اندازه ۲ میلی متر
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	پکستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	کرمانشاه
	شهرستان	اسلام آباد غرب
	نام معدن	مرمریت دولومیتی سه راه ملاوی
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی فرخی

شیب	۰°
امتداد	WE



سن زمین شناسی	اتوسن فوقانی
ذخیره قطعی معدن	1250000
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است