




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

مرمریت دولومیتی چقازرد (چنگور)

	وزن مخصوص	2.29 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۶،۱۶ درصد
	مقاومت فشاری	۷۱،۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۵،۶ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸،۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۸،۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی ریز بلور فاقد آلوکم . اندازه بلورها در حد ۳۰ میکرون
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کلسیت
	نام علمی سنگ	مرمر دولومیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	کرمانشاه
	شهرستان	اسلام آباد غرب
	نام معدن	مرمریت دولومیتی چقازرد (چنگور)
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی 87

شیب	5°-10° SW
امتداد	N75°W



سن زمین شناسی	اتوسن فوقانی
ذخیره قطعی معدن	860000
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است