





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

معدن سنگ گرانیت افتر

	وزن مخصوص	2.88 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۵ درصد
	مقاومت فشاری	۲۰۷.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۳۱.۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۳۰.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۶۰.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کوارتز لاتیت کریستالیزه ریز تا متوسط دانه . اندازه بلورها ۱ میلی متر
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات پتاسیک ، پلاژیوکلاز
	نام کانیهای فرعی	پیروکسن - آمفیبول
	نام علمی سنگ	کوارتز لاتیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	سمنان
	شهرستان	سمنان
	نام معدن	معدن سنگ گرانیت افتر
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدن گچ زیوان

شیب	60°SE
امتداد	N30°E



سن زمین شناسی	اتوسن
ذخیره قطعی معدن	92000
استخراج سالیانه	6000
ارزیابی ذخیره	بیش از ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان استخراج تا دو برابر افزایش می یابد