




معدن سنگ گرانیت کوه چاه

	وزن مخصوص	2.55 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۹۹ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۳.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۷.۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۹.۵ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بافت میکروپورفیری ریز بلور.
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات پتاسیک، پلاژیو کلاز، کوارتز
	نام کانیهای فرعی	هورنبلند بیوتیت
	نام علمی سنگ	
	نام تجاری سنگ در ایران	
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	سمنان
	شهرستان	سمنان
	نام معدن	معدن سنگ گرانیت کوه چاه
	نام بهره بردار	سازمان همیاری شهرداریهای سمنان

شیب	60°SE
امتداد	N30°E



سن زمین شناسی	ائوسن تا الیگوسن
ذخیره قطعی معدن	150000
استخراج سالانه	3000
ارزیابی ذخیره	بیش از ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان استخراج بیش از میزان اعلام شده است