





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ سینیت قلات پیرانشهر

	وزن مخصوص	2.64 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۸ درصد
	مقاومت فشاری	۱۸۹.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۵.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۲۳.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۹۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	سینیت با بافت گرانولار - متوسط دانه - دارای فولیاسیون
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات پرتینی
	نام کانیهای فرعی	آمفیبولیت - بیوتیت - کانی کدر
	نام علمی سنگ	2.64 کیلو گرم بر متر مکعب
	نام تجاری سنگ در ایران	۰.۱۸ درصد
	نام سنگ در سیستم ASTM	۱۸۹.۸ مگا پاسکال

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	پیرانشهر
	نام معدن	سنگ سینیت قلات پیرانشهر
	نام بهره بردار	شرکت معدنی الماس گرانت مهاباد

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه بالایی پالتوس
ذخیره قطعی معدن	220000
استخراج سالانه	5000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش میزان استخراج وجود دارد.