



Seal Joint R

درزگیر پایه قیر لاستیکی گرم ریز

تعریف:

قیرلاستیکی پلاستوالاستیک در اثر گرم کردن نرم شده و به راحتی جریان می‌یابد و برای درزگیری درزهای افقی و روسازیها و جاده‌ها مناسب است. این درزگیر با

- ASTM D1190 -74
- SWISS SNV 671 625 a
- T1 bit FUG 82
- FS – SS – S 164

سازگار است.

موارد مصرف:

Seal Joint R به عنوان ماستیک آب‌بند قابل انعطاف و بادوام برای درزهای انبساط و درزهای ساختمانی بکار می‌رود از جمله در:

- جاده‌های بتنی و سطوح پارکینگ
- باند پرواز و باند ماشین رو فرودگاه
- روسازی‌های آسفالتی
- پشت‌بام‌ها و بالکن‌ها
- پارکینگ‌های طبقاتی
- کانال‌ها

فواید:

Seal Joint R دارای ویژگیهای زیر است:

- در دمای پائین نیز انعطاف‌پذیری خود را از دست نمی‌دهد.
- در برابر آب دریا و فاضلاب مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد.
- در شرایط مختلف جوی مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد.
- چسبندگی عالی به اکثر مصالح دارد.

مشخصات فیزیکی:

رنگ:	سیاه
نوع:	قیر اصلاح‌شده با لاستیک
وزن مخصوص:	۱/۲ کیلوگرم بر لیتر
ظرفیت تغییر شکل:	۲۵٪ عرض میانگین درز
دمای ایمن گرم کردن:	۲۱۰ °C
دمای بهینه ریزش:	۱۶۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد



دمای بهره‌برداری: $70^{\circ}C$ تا $-25^{\circ}C$
مدت نگهداری: اگر در جای مناسب نگهداری شود تا ۲۴ ماه قابل استفاده است.
بسته‌بندی: سطلهای ۱۵/۵ و یا ۱۶/۵ کیلو گرمی

کاربرد:

مشخصات درز - حداقل درز: ۱۰ میلیمتر

- نسبت در به عمق برای درزهای انبساطی: ۱:۱ تا ۱:۱/۵

- نسبت عرض به عمق برای درزهای ساختمانی و انقباضی: ۱:۱ تا ۲/۵:۱

آماده‌سازی سطح: تمامی سطوح می‌بایست تمیز و خشک و عاری از هرگونه ذرات سست چسبیده باشد.

پرایمرزنی: از Seal Joint - Primer 10 جهت پرایمرزنی استفاده گردد. قبل از اجرای Seal Joint R حداقل یکساعت و حداکثر ۱۲ ساعت جهت خشک شدن پرایمر صبر کنید.

حرارت‌دهی: در حمام روغن یا ظرف مخصوص ذوب کردن که مجهز به میله همزن باشد تا دمای $180^{\circ}C$ - $160^{\circ}C$ درجه سانتیگراد حرارت دهید تا به ماده‌ای با روانی قابل ریختن برسید. **از حرارت دادن مستقیم اجتناب شود.**

نحوه اجرا: توسط یک سطل لبه‌دار یا وسیله مناسب دیگری در محل مورد نظر ریخته شود.

تمیز کاری: پس از استفاده کلیه وسایل و ابزارآلات را با ماده Colma Cleaner تمیز کنید.

نکته مهم: همراه با مواد قطران زغال سنگ‌یکار نشود. برای کار در درزهای که در معرض فشار آب هستند حتماً از تیشو استفاده شود.

دستورات ایمنی:

پیش‌بینی‌های ایمنی: هنگام اجرا از عینک و دستکش ایمنی استفاده شود. در صورت تماس با چشم حتماً با آب تمیز شسته و بلافاصله به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیدن و یا استنشاق سریعاً به توصیه‌های پزشکی عمل نمائید و از بالا آوردن خودداری کنید.

مسائل زیست‌محیطی: این ماده در حالت مایع آب را آلوده می‌کند. مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

مسمومیت: زیر نظر آئین‌نامه‌های سازمان بهداشت سوئیس غیرسمی است.

حمل و نقل: بی خطر