

ایزوران P



موارد استعمال: بعنوان عایق صوتی و حرارتی و برودتی در سقفها کانالها و تاسیسات، پشت بامها و دیوارهای کاذب کاربرد دارد.

ویژگیها:

- ضریب هدایت حرارتی در درجه حرارت متوسط ۲۵ درجه سانتیگراد و جرم حجمی ۱۲ تا ۲۴ کیلوگرم بر متر مکعب بر حسب $32\% : \text{Kcal/mh c}$ تا ۳۸٪
- ضریب جذب صدا در فرکانسهای ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ هرتس و برای ضخامت ۳۰ میلی متر و جرم حجمی ۱۲ تا ۲۴ کیلوگرم بر متر مکعب: ۰/۵ تا ۰/۷
- جذب رطوبت به درصد: ۰/۵ تا ۰/۲
- جرم حجمی به کیلوگرم بر متر مکعب: ۱۲ تا ۲۴
- ضخامت به میلیمتر: ۲۵ تا ۱۷۰
- طول به متر: ۱۰ تا ۲۰
- عرض به متر: ۱/۲
- بسته بندی: بصورت رول شرینگ شده
- غیر قابل اشتعال

ایزوران K



(پشم شیشه ایست که با کاغذ گرفت پوشش شده است)

موارد استعمال: بعنوان عایق صوتی، حرارتی و بروذتی برای تاسیسات، کانالها و سقفها کاربرد دارد.

ویژگیها:

- ضریب هدایت حرارتی در درجه حرارت متوسط ۲۵ درجه سانتیگراد و جرم ۱۲ تا ۲۴ کیلوگرم بر متر مکعب بر حسب $32\% : Kcal / mh c$ تا ۳۸٪
- ضریب جذب صدا در فرکانسهای ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ هرتس و برای ضخامت ۳۰ میلی متر و جرم حجمی ۱۲ تا ۲۴ کیلوگرم بر متر مکعب: ۰/۵ تا ۰/۷
- جذب رطوبت به درصد: ۰/۵ تا ۰/۲
- جرم حجمی به کیلوگرم بر متر مکعب: ۱۲ تا ۲۴
- ضخامت به میلیمتر: ۲۵ تا ۱۷۰
- طول به متر: ۱۰ تا ۲۰
- عرض به متر: ۱/۲
- بسته بندی: بصورت رول شرینگ شده
- غیر قابل اشتعال

ایزوران AR,KA



پشم شیشه ایست که با فویل آلومینیوم ساده یا فویل آلومینیوم مسلح روکش شده است .

موارد استعمال : بعنوان عایق حرارتی ، برودتی و صوتی در سقفهای فلزی و ساختمانها کاربرد دارد.

ویژگیها : ضریب هدایت حرارتی در درجه حرارتی متوسط ۲۵ درجه سانتیگراد

جرم حجمی ۱۲ تا ۲۴ کیلو گرم بر متر مکعب بر حسب $32\% : Kcal / mh c$ تا ۳۸٪ -

ضریب جذب صدا در فرکانسهای ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ هرتس و برای ضخامت ۳۰ میلیمتر و جرم حجمی ۱۲ تا ۲۴ کیلو گرم بر متر مکعب $5/0$: تا ۰/۷ -

جذب رطوبت به درصد : ۰/۵ تا ۰/۱ -

جرم حجمی به کیلوگرم بر متر مکعب : ۱۲ تا ۲۴

ضخامت به میلیمتر : ۲۵ تا ۱۷۰ -

طول به متر ۱۰ تا ۲۰ -

عرض به متر ۱/۲

- بسته بندی : بصورت رول شرینگ شده - غیر قابل اشتعال